

KOBERCE **K+K**

PVC TEXLINE PLUS

Informace o produktu

Norma	EN 14041				
Třída zátěže	EN ISO 10874		33 - 42	třída	
Celková tloušťka	EN ISO 24346		2,70	mm	
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340		0,50	mm	
Celková hmotnost	EN ISO 23997		2,00	kg/m ²	
Standartní šířka	EN ISO 24341		2; 3 a 4	m	
Standartní délka	EN ISO 24341		30	m	
Povrchová úprava	-	-	Pureclean		

Technické informace

Zvuková izolace	EN ISO 717-2		14	dB	
Protiskluznost	EN 13893		---	DS	
Kluznost za mokra: olejová rampa	DIN 51130		R10		
Třída reakce na oheň	EN 13501-1		Cfl-S1	třída	
Podlahové topení	EN 12524		vhodné		
Tepelná vodivost	EN ISO 10456		0,25	W/mK	
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987		odolné		
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999		≤ 0.40	%	
Barevná stálost	EN 20 105 - B02		≥ 6	stupeň	
Otěruvzdornost	-		T	skupina	
Vznik el. náboje	EN 1815		< 2	kV	

Při pokládce více kusů UNI dekorů vedle sebe je nutno jednotlivé pásy pokládat tzv. protisměrnou pokládkou, tzn. otáčet pásy o 180°. V případě nedodržení protisměrné pokládky dochází vždy k rozdílnému odstínovému efektu mezi jednotlivými pásy. UNI dekory jsou vždy označeny konkrétním piktogramem protisměrné pokládky, zobrazujícím šipky v protisměru . V případě pokládky krácených 2 m a 3 m šíří roli nelze garantovat zcela shodnou odstínovost při pokládce více kusů vedle sebe i při dodržení protisměrné pokládky.